



Web Walleco Pannel II pannello con l'accento sull'ECOLOGIA

Scheda Tecnica 01 (gennaio 2021)

100% **RICICLABIL**

3 mm



PRODOTTO DERIVATO DA MOQUETTE RICICLATA

Proprietà	Unità	Valori	Metodo di prova
Grammature	g/m2	600	
Spessore	mm	3	
Densità	Kg/m3	231	
Modulo elastico	KPa	750	ISO 178
Resistenza alla flessione	KPa	6	ISO, 178
Variazione dimensioni	%	max 0,5	
Finitura superficiale		SMOOTH	
livello trattamento corona	Dynes /cm	> 42	testato con liquidi specifici per la misura del livello di trattamento
Durata trattamento corona	Mesi	3	
Delaminazione	N	minimo 6 - medio > 10	
Composizione:	PP vergine e PP riciclato		

- · Resistenza all'acqua, alle intemperie, agli oli e ai prodotti chimici
- Il prodotto è riciclabile al 100% (monomaterico)
- Trattamento disponibile: Antistatico / Ritardante di fiamma

Altezza pallet **Spessore** Altezza Lunghezza **Peso Tolleranza** ± 5% ± 0,4 mm ± 2 mm ± 1% max 30 mm